



DYO BOYA FABRİKALARI SAN. ve TİC. A.Ş.  
Dilovası Organize Sanayi Bölgesi  
2.Kısım Fırat Cad.No:11 Dilovası / KOCAELİ  
Tel:0262 754 75 60 (pbx) Fax:0262 754 81 47  
casati@casati.com.tr www.casati.com.tr

## G47 ALLEGRO SİLİKONLU DIŞ CEPHE BAZ

**TANIM:** Akrilik emülsiyon esaslı, silikon katkı, ekonomik, mat dış cephe duvar boyasıdır.

**ÖZELLİKLERİ:** Silikon katkısı sayesinde, yüksek su itme direncine sahip olup suyu geçirmediği gibi, yüksek su buharı geçirgenliğine sahip olduğundan, nemin dışarı çıkmasını sağlar.

**UYGULAMA ALANI:** Her türlü beton, gaz beton, briket, tuğla, sıva ve benzeri mineral yüzeylerde kullanılır. Ancak, elastik boya sistemleri üzerine uygulanmamalıdır.

### UYGULAMA ŞEKLİ:

Uygulama yapılacak yüzey her türlü yağ, kir, gevşek ve kabarmış tabakalardan temizlenmelidir.

**Ham sıvalı, yeni ve sağlam yüzeylerde;** Casati Silikonlu Astar tek kat olarak uygulanmalıdır. **Eski boyalı, çok kireçli, emici, zayıf vb. gevşek dokulu yüzeylerde,** 1 kat Casati Silikonlu Astar kullanılmalıdır. Su ile hacmen %10-15 oranında inceltilecek iki kat uygulanmalı ve hava şartlarına bağlı olarak katlar arası en az 6 saat beklenmelidir.

### BOYANABİLEN ALAN:

Yüzeye bağlı olarak;

- Yüzeye bağlı olarak tek katta 1 L ile 8-10 m<sup>2</sup>, 1 kg ile 5-7 m<sup>2</sup> alan boyanır.

Karışım: 5-kloro-2-metil-4-izotiazolin-3-on [EC no. 247-500-7] ve 2-metil-2H -izotiazol-3-on [EC no. 220-239-6] (3:1) içerir. Alerjik reaksiyona yol açabilir.

Çocukların erişemeyeceği yerde saklayın.



Yüzeyi  
temizleyiniz



%10-15  
Su ile  
inceltiniz



Karıştırınız



Emici sistemli  
tabanca ile  
uygulayınız



Fırça ile  
uygulayınız



Rulo ile  
uygulayınız



0°C  
Donmaktan  
korununuz.



5°-35°C  
Uygulama  
Sıcaklığı



Astar uygulamasından  
24 saat sonra ilk kat  
Katlar arası: 6 saat

\* Ürün performansından, en iyi sonucu elde etmek için, lütfen kullanım bilgilerine tam olarak uyunuz.

Üretilen Ambalajlar (kg)					
1/4	1/2	1/1	GL	BD	BD
			3,5*	10**	15***

\* 3,5 kg (2,3 L) ile 8,75 – 12,25 m<sup>2</sup> yüzey boyanır.

\*\* 10 kg (6,5 L) ile 25 – 35 m<sup>2</sup> yüzey boyanır.

\*\*\* 20 kg (13 L) ile 50 – 70 m<sup>2</sup> yüzey boyanır.

**VİNYET**

SU BAZLI

SİLİKONLU

SU İTİCİLİĞİ YÜKSEK

Bu ürün,

TS EN ISO/IEC 27001:2013

TS EN ISO 9001:2015

TS EN ISO 14001:2015

TS ISO 45001:2018

TS ISO 10002:2018

TS EN ISO 50001:2018

standartlarına uygun olduğu belgelendirilmiş Dyo tesislerinde üretilmiştir.

Yalın 6-Sigma uyguluyor.